

ГОСТ 23136—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ОПТИЧЕСКИЕ

Параметры

ВНЕДРЕНО

Распоряж. б/у от 28.04.1998 г.
Издание официальное.

ИНВ. № 23136
ЭКЗ. № 10 28.04.1998

Киев
ГОССТАНДАРТ УКРАИНЫ
1998

УЧЕБНИК

Стандарт издается на основании
«Соглашения о проведении согласованной политики
в области стандартизации, метрологии и сертификации»
от 1992-03-12

ПОПРАВКА к ГОСТ 23136-93

1. На стр. 21 в Разделе «Информационные данные. Ссыласточные нормативно-технические документы» вместо ссылки на: ГОСТ 3514-76 следует ссылаться на ГОСТ 3514-94


ГОСТ 23136—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ОПТИЧЕСКИЕ

Параметры

Издание официальное



Й СОВЕТ
И И СЕРТИФИКАЦИИ

ГОСТ 23136—93

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России
- ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
- 2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная госинспекция Туркменистана
Украина	Госстандарт Украины

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ в качестве государственного стандарта Украины приказом Госстандарта Украины от 27.10.97 г. № 652

© ИПК Издательство стандартов, 1995
© Госстандарт Украины, с дополнениями и поправкой, 1998

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Украины без разрешения Госстандарта Украины

УДК 666.22:006.354

Группа 1140

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ОПТИЧЕСКИЕ

Параметры

ГОСТ

.. 23136—93

Optical materials.
Parameters

ОКСТУ 4492

Дата введения 01—01—95

Дата введения в Узарие 01—07—98

Настоящий стандарт распространяется на оптические неорганические материалы: бесцветные и цветные стекла, стекла с особыми оптическими свойствами, кристаллы, поликристаллические и стекло-кристаллические материалы и устанавливает основные параметры, их категории, классы и группы.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Параметры, характеризующие качество и основные свойства оптических материалов, установлены в табл. 1 и выбираются в зависимости от класса оптического материала.

Издание официальное

С. 2 ГОСТ 23136—93

Таблица 1

Наимено- вание параметра	Класс оптического материала							
	Бес- цветное стекло	Бес- цветное стекло серии 100, II	Бес- цветное стекло серии 500	Цвет- ное стекло	Стекло с осо- быми опти- чес- кими свой- ствами и стек- локри- сталличес- кие мате- риалы	Квар- цевое стекло	Кри- сталлы	Поли- кристи- лличес- кие мате- риалы
Показатель преломления n	+	+	+	—	±	—	—	—
Коэффициент дисперсии ϑ или средняя дисперсия $nF' - nC'$	+	+	+	—	±	—	—	—
Спектраль- ный показа- тель ослаб- ления (поглощения) $\mu_d(\lambda)$	±	±	+	+	±	+	+	+
Показатель ослабления излучения источника $A \mu_A$	±	±	±	—	—	+	—	—
Граница про- пускания λ_{go}	±	±	—	±	±	—	—	—
Показатель, характери- зующий особое оптическое свойство	—	—	—	—	+	+	±	±
Радиацион- но-опти- ческая устойчивость ΔD	—	+	—	—	±	±	—	—
Однородность партии по показателю преломления	±	±	±	—	±	—	—	—

Продолжение табл. 1

Наимено-вание параметра	Класс оптического материала							
	Бес-цветное стекло	Бес-цветное стекло серии 100, 200, II	Бес-цветное стекло серии 500	Цветное стекло	Стекло с особыми оптическими свойствами и стеклокристаллические материалы	Кварцевое стекло	Кристиаллы	Поликристаллические материалы
Однородность партии по коэффициенту дисперсии или средней дисперсии	±	±	—	—	±	—	—	—
Однородность по спектральному показателю ослабления (поглощения)	—	—	—	±	—	—	±	+
Однородность по границе пропускания	—	—	—	±	—	—	—	—
Оптическая однородность	+	+	+	—	—	+	—	—
Двулучепреломление	+	+	+	+	+	+	±	±
Бессильность стекла или свидетельственные дефекты в кристаллах	+	+	+	+	+	+	+	—
Пузырьность	+	+	+	+	+	+	+	±
Включения	Приравнены к пузырям				±	+	+	+

П р и м е ч а н и я :

1. Знак «+» означает применяемость, знак «—» означает неприменимость или не свойственность данному классу материалов, знак «±» означает ограниченную применимость (для некоторых марок или партий) соответствующему параметру.

2. К показателям, характеризующим особое оптическое свойство, относят: характеристики люминесценции, диффузного отражения, мелкозернистую неоднородность, дозиметрические характеристики, ориентацию осей и блочность кристаллов и др.

С. 4 ГОСТ 23136—93

требования к которым устанавливают в нормативно-технической документации для оптических материалов с особыми оптическими свойствами.

3. Граница пропускания характеризуется длиной волны $\lambda_{\text{гр}}$, при которой спектральный коэффициент внутреннего пропускания τ_d материала равен 0,50 при заданной толщине слоя.

2. КАТЕГОРИИ, КЛАССЫ, ГРУППЫ

2.1. По показателю преломления устанавливают пять категорий (табл. 2), характеризуемых предельными отклонениями от установленного для каждой марки материала значения показателя преломления n_d или n_λ' .

П р и м е ч а н и е . Показатель преломления n_d' характеризует оптический материал, подвергнутый тонкому отжигу со скоростью охлаждения не более 2,5°C в час от температуры отжига.

Таблица 2

Категория по показателю преломления	Предельное отклонение показателя преломления Δn_d
1	$\pm 2 \cdot 10^{-4}$
2	$\pm 3 \cdot 10^{-4}$
3	$\pm 5 \cdot 10^{-4}$
4	$\pm 10 \cdot 10^{-4}$
5	$\pm 20 \cdot 10^{-4}$

П р и м е ч а н и я :

1. Для материалов, прозрачных в видимой области спектра, применяют основной показатель преломления n_e , где e - линия ртутного спектра, соответствующая длине волны 546,1 нм.

2. Для материалов, не прозрачных в видимой области спектра, показатель преломления устанавливают в рабочей области спектра: в ультрафиолетовой области — показатель преломления n_i , где i - линия ртутного спектра, соответствующая длине волны 365,0 нм; в инфракрасной области — показатель $n_{1,06}$, где 1,06 мкм - линия излучения Nd в стекле, или показатель преломления $n_{10,6}$, где 10,6 мкм - линия излучения CO_2 .

2.2. По коэффициенту дисперсии устанавливают пять категорий (табл. 3), характеризуемых предельными относительными отклонениями от установленного для каждой марки материала значения коэффициента дисперсии v_λ .

Таблица 3

Категория по коэффициенту дисперсии	Предельное относительное отклонение коэффициента дисперсии $\frac{\Delta n}{n_d}$
1	$\pm 0,2 \cdot 10^{-2}$
2	$\pm 0,3 \cdot 10^{-2}$
3	$\pm 0,5 \cdot 10^{-2}$
4	$\pm 0,8 \cdot 10^{-2}$
5	$\pm 1,6 \cdot 10^{-2}$

Примечания:

1. Для материалов, прозрачных в видимой области спектра, применяют основной коэффициент дисперсии $n_e = \frac{n_c - 1}{n_F - n_C}$, где F' и C' — линии спектра кадмия, соответствующие длинам волн 480,0 и 643,8 нм.

2. Для материалов, не прозрачных в видимой области спектра, коэффициент дисперсии устанавливают в рабочей области спектра: в ультрафиолетовой области — коэффициент дисперсии $n_h = \frac{n_h - 1}{n_i - n_g}$, где i , h , g — линии ртутного спектра, соответствующие длинам волн 365,0, 404,6 и 435,8 нм соответственно, в инфракрасной области — коэффициент дисперсии $n_{10,6} = \frac{n_{10,6} - 1}{n_{8,0} - n_{12,5}}$, где длины волн указаны в микрометрах.

2.2.1. До 01.01.96 допускается подразделение на категории по средней дисперсии (табл. 4), характеризуемые предельными отклонениями от установленного для каждой марки материала значения средней дисперсии $n_F - n_C'$.

Таблица 4

Категория по средней дисперсии	Предельное отклонение средней дисперсии $\Delta (n_F - n_C')$
1	$\pm 2 \cdot 10^{-5}$
2	$\pm 3 \cdot 10^{-5}$
3	$\pm 5 \cdot 10^{-5}$
4	$\pm 10 \cdot 10^{-5}$
5	$\pm 20 \cdot 10^{-5}$

2.3. По показателю ослабления излучения источника А устанавливают восемь категорий (табл. 5), характеризуемых предельными значениями показателя ослабления μ_A для источника излучения А по ГОСТ 7721 и приемника излучения, спектральная чувствительность которого приведена к относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения по ГОСТ 8.332.

С. 6 ГОСТ 23136—93

В табл. 5 приведены значения коэффициента внутреннего пропускания t_{A} слоя стекла толщиной 10 см для источника А, соответствующие наибольшим значениям показателя ослабления.

Т а б л и ц а 5

Категория по показателю ослабления излучения источника А	Показатель ослабления μ_A , см^{-1}	Коэффициент внутреннего пропускания для толщины 10 см, t_A , не менее	Категория по показателю ослабления излучения источника А	Показатель ослабления μ_A , см^{-1}	Коэффициент внутреннего пропускания для толщины 10 см, t_A , не менее
1	0,0002— 0,0004—	0,991	5	0,0026— 0,0035	0,925
2	0,0005— 0,0009	0,980	6	0,0036— 0,0045	0,902
3	0,0010— 0,0017	0,962	7	0,0046— 0,0065	0,861
4	0,0018— 0,0025	0,944	8	0,0066— 0,0130	0,741

2.4. По однородности партии по показателю преломления устанавливают четыре класса (табл. 6), характеризуемые наибольшей разностью показателей преломления в партии заготовок.

Т а б л и ц а 6

Класс однородности партии по показателю преломления	Наибольшая разность показателей преломления в партии заготовок $n_{\max}^{(\lambda)} - n_{\min}^{(\lambda)}$
А	$0,2 \cdot 10^{-4}$
Б	$0,5 \cdot 10^{-4}$
В	$1,0 \cdot 10^{-4}$
Г	В пределах категории, указанной при заказе

Примечание. Классы А, Б, В рекомендуется применять для заготовок диаметром или с наибольшей стороной не более 150 мм.

2.5. По однородности партии по коэффициенту дисперсии устанавливают два класса (табл. 7), характеризуемые наибольшей относительной разностью коэффициентов дисперсии в партии заготовок.

Таблица 7

Класс однородности партии по коэффициенту дисперсии	Наибольшая относительная разность коэффициентов дисперсии в партии заготовок
В	$\frac{\nu_{\max}(\lambda) - \nu_{\min}(\lambda)}{\nu_{\text{ном.}}(\lambda)}$
Г	$0,1 \cdot 10^{-2}$ В пределах категории, указанной при заказе

Примечание. Класс В рекомендуется применять для заготовок диаметром или с наибольшей стороной не более 150 мм.

2.5.1. До 01.01.96 допускается подразделение на классы однородности партии по средней дисперсии (табл. 8), характеризуемые наибольшей разностью средних дисперсий в партии заготовок.

Таблица 8

Класс однородности партии по средней дисперсии	Наибольшая разность средних дисперсий в партии заготовок
В	$1 \cdot 10^{-5}$
Г	В пределах категории, указанной при заказе

2.6. По однородности по спектральному показателю ослабления (поглощения) устанавливают два класса (табл. 9), характеризуемые величиной $\frac{\mu_{\max}(\lambda) - \mu_{\min}(\lambda)}{\mu_{\max}(\lambda)}$ в пределах светового диаметра заготовки (детали).

Таблица 9

Длина волны λ	Однородность по спектральному показателю ослабления	
	$\frac{\mu_{\max}(\lambda) - \mu_{\min}(\lambda)}{\mu_{\max}(\lambda)}$, не более	
	1-й класс	2-й класс
Устанавливают в рабочей области спектра	0,2	0,3

С: 8 ГОСТ 23136—93

2.7. По оптической однородности устанавливают следующие системы оценки заготовок в зависимости от их размеров.

2.7.1. Для заготовок из оптического стекла диаметром или с наибольшей стороной не более 150 мм устанавливают пять категорий (табл. 10), характеризуемых разрешающей способностью при длине волны 0,55 мкм.

Разрешающую способность оптического материала определяют отношением угла разрешения φ дифрактометра (коллиматорной установки), в параллельный пучок которого введена заготовка из оптического стекла, к углу разрешения φ_0 самого дифрактометра.

Таблица 10

Категория оптической однородности	Отношение углов $\frac{\varphi}{\varphi_0}$, не более
1	1,0 Дифракционное изображение точечной миры должно состоять из круглого пятна, окруженного концентрическими колышами, и не должно иметь разрывов, хвостов и заметного на глаз отклонения от круга
2	1,0
3	1,1
4	1,2
5	1,5

Допускается оптическую однородность заготовок больших размеров оценивать по разрешающей способности, если они предназначены для деталей, работающих отдельными участками диаметром до 150 мм включительно.

2.7.2. Для заготовок из оптического стекла диаметром или с наибольшей стороной более 150 мм устанавливают пять категорий (табл. 11), характеризуемых сочетанием следующих параметров:

K_f , обусловленного неоднородностью показателя преломления, возникающей в процессе отжига стекла;

ΔK , обусловленного асимметричным относительно оси заготовки расположением неоднородностей показателя преломления, возникающих в процессе отжига стекла;

K_x , обусловленного неоднородностью показателя преломления, возникающей в процессе варки и разделки стекломассы. Чтобы значение K_x не выводило заготовку за пределы заданной категории оптической однородности, бессильность заготовки должна соответствовать требованиям табл. 11.

Таблица 11

Категория оптической однородности	Значение параметра в длинах волны ($\lambda=0,55$ мкм)		K_x
	K_{Φ}	ΔK	
I	До 0,25* включ.	До 0,15* включ.	Не допускаются свищи, обнаружающие двулучепреломление, и потоки свищей; допускаются одиночные свищи на расстоянии св. 50 мм друг от друга общей длиной не более одного диаметра (диагонали) заготовки
II	Св. 0,25 до 0,70 включ.	Св. 0,15 до 0,35 включ.	Не допускаются свищи, обнаружающие двулучепреломление. Допускаются одиночные свищи на расстоянии св. 30 мм друг от друга общей длиной не более двух диаметров (диагоналей) заготовки и потоки свищ общей площадью не более 10 % площади заготовки
III	Св. 0,70 до 1,50 включ.	Св. 0,35 до 0,80 включ.	Не допускаются свищи, обнаружающие двулучепреломление. Допускаются одиночные свищи на расстоянии св. 20 мм друг от друга общей длиной не более двух диаметров (диагоналей) заготовки и потоки свищ общей площадью не более 50 % площади заготовки
IV	Св. 1,50 до 3,00 включ.	Св. 0,80 до 1,50 включ.	Не допускаются очень трубы одиночные свищи и потоки свищ, обнаружающие двулучепреломление св. 30 мм, расположенные в центральной трети толщины заготовки, и св. 10 мм — при расположении их в крайних третях заготовки
V	Св. 3,00	Св. 1,50	Не допускаются очень трубы одиночные свищи и потоки свищ, обнаружающие двулучепреломление св. 30 мм, расположенные в центральной трети толщины заготовки, и св. 10 мм — при расположении их в крайних третях заготовки

* Для заготовок деталей интерференционных приборов K_{Φ} и ΔK до 0,10 включ.

2.7.3. Рекомендации по характеристике I—V категорий оптической однородности в зависимости от разности показателей преломления в объеме заготовки приведены в приложении 1.


2.7.4. При использовании системы оценки заготовок по оптической однородности, характеризуемой тремя параметрами (табл. 11), требования к категории по двулучепреломлению и бессвильности не указывают, качество стекла обеспечивают выполнением требований к параметрам K_{Φ} , ΔK и K_x .

Допускается указывать требования к двулучепреломлению при

С. 10 ГОСТ 23136—93

необходимости обеспечения малых напряжений в направлении наибольшего размера заготовки.

2.8. По двулучепреломлению устанавливают шесть категорий (табл. 12), характеризуемых разностью хода двух лучей при длине волны 0,55 мкм, на которые разделяется падающий луч под воздействием напряжений при прохождении в направлении наибольшего размера d или l (черт. 1, 2) заготовки. Место и направление измерения разности хода — в соответствии с черт. 1.



I — направление измерения разности хода;
 a — ширина заготовки; s — толщина заготовки

Черт. 1

Таблица 12



Категория по двулучепрелом- лению	Двулучепреломление, нм/см, не более, при оптическом коэффициенте напряжения $B \cdot 10^{-12}$ Па ⁻¹			Примечание
	до 2,0	от 2,0 до 2,8	св. 2,8	
1	1,5	2	3	—
2	4	6	8	—
3	7	10	13	В заготовках деталей поляризационных приборов при просмотре в поляризованном свете в рабочем направлении не должны обнаруживаться просветленные участки
4	10	15	20	—
5	35	50	65	—
6	80			Для кристаллов и поликристаллических материалов

ГОСТ 23136—93 С. 11

2.8.1. Допускается устанавливать пять категорий (табл. 13), характеризуемых разностью хода двух лучей при длине волны 0,55 мкм, измеряемой в месте и направлении, указанном на черт. 2.

Таблица 13

Категория по краевому двулучепреломлению	Двулучепреломление по краю, нм/см, не более
I	2
II	6
III	10
IV	20
V	50



1 — направление измерения разности хода; a — ширина заготовки;
5 — толщина заготовки

Черт. 2

2.9. По бессвильности стекла или свиленподобным дефектам в кристаллах устанавливают следующие категории:

для оптического стекла — характеризуемые отсутствием свищей, обнаруживаемых в определенных условиях просмотра (табл. 14);

Таблица 14

Категория бессвильности	Характеристика бессвильности	Примущественная область применения
1	Не допускаются свищи, обнаруживаемые при просмотре на установках, градуированных по контрольному образцу 1-й категории по ГОСТ 3521 или по образцу сравнения для инфракрасной области	Оптическое стекло всех типов в заготовках диаметром или с наибольшей стороной не более 500 мм
2	Не допускаются свищи, обнаруживаемые при просмотре на установках, градуированных по контрольному образцу 2-й категории по ГОСТ 3521 или по образцу сравнения для инфракрасной области	Оптическое стекло всех типов в заготовках диаметром или с наибольшей стороной не более 500 мм

С. 12 ГОСТ 23136—93

Продолжение табл. 14

Категория бессвильности	Характеристика бессвильности	Преимущественная область применения
3	Не допускаются видимые в проходящем свете потоки свиляй; допускаются одиночные и узловые свиля	Бесцветное стекло в заготовках диаметром или с наибольшей стороной св. 500 мм; цветное стекло и стекло с особыми оптическими свойствами в заготовках любых размеров
3а	Не допускаются видимые в проходящем свете потоки свиляй, одиночные и узловые свиля, искажающие рассматриваемый через стекло объект, заданный техническими требованиями на стекло заготовки	Оптическое стекло всех типов в заготовках любых размеров для деталей наблюдательных приборов
4	Допускаются свиля, оставшиеся после перемешивания по установленному технологическому режиму для стекла конкретной марки	Бесцветное стекло в заготовках диаметром или с наибольшей стороной св. 500 мм; цветное стекло и стекло с особыми оптическими свойствами в заготовках любых размеров

П р и м е ч а н и е. В бесцветном и цветном стекле, заказанном по 1 и 2-й категориям, допускаются узловые свиля длиной не более 10 мм в количестве, не превышающем 10 шт. на 1 кг.

для оптических кристаллов — характеризуемые общей площадью, занятой свилем подобными дефектами в рабочем направлении заготовки (детали) (табл. 15).

Таблица 15

Категория по свилем подобным дефектам	Ограничение общей площади, занятой свилем подобными дефектами, к площади заготовки, не более
1	Дефекты не допускаются
2	0,25
3	0,50
4	Не ограничивается

П р и м е ч а н и е. В кристаллах, заказанных по 2 и 3-й категориям, площадь полос скольжения не учитывается.

2.9.1. В зависимости от числа направлений просмотра, в которых заготовка оптического материала должна соответствовать заданной категории, устанавливают два класса бессильности (табл. 16). Направления просмотра указывает потребитель.

Таблица 16

Класс бессильности	Число направлений просмотра
A	Два взаимно перпендикулярных
B	Одно

2.10. Качество по пузырности определяется группами, классами и категориями, применяемыми с учетом видимости пузыря и возможности подсчета пузырей в заготовке.

2.10.1. Группы пузырности, характеризуемые суммарной площадью сечений пузырей, приходящихся на 100 см³ сырьевого оптического материала или заготовки, указаны в табл. 17.

Таблица 17

Группа пузырности	Суммарная площадь, мм ² , сечений пузырей в 100 см ³
11	До 0,029 включ.
12	Св. 0,029 * 0,0125 *
13	* 0,125 * 0,250 *
14	* 0,25 * 0,50 *
15	* 0,5 * 1,0 *
16	* 1,0 * 2,0 *
17	* 2,0 * 4,0 *

П р и м е ч а н и е . Пузыри диаметром менее 0,03 мм не учитывают.

2.10.2. Классы пузырности, характеризуемые средним числом пузырей, приходящихся на 100 см³ сырьевого оптического материала, указаны в табл. 18.

Таблица 18

Класс пузырности	Среднее число пузырей в 100 см ³ , шт.
21	До 1,0 включ.
22	Св. 1,0 * 2,5 *
23	* 2,5 * 6,3 *
24	* 6,3 * 16,0 *
25	* 16,0 * 40,0 *
26	* 40,0 * 80,0 *
27	* 80,0 * 150,0 *
28	* 150,0

П р и м е ч а н и е . Пузыри диаметром менее 0,03 мм не учитывают.

С. 14 ГОСТ 23136—93

2.10.3. До 01.01.96 допускается подразделение на классы пузырности (табл. 19), характеризуемые средним числом пузырей диаметром св. 0,03 мм в 1 кг сырьевого оптического материала.

Таблица 19

Класс пузырности	Среднее число пузырей диаметром св. 0,03 мм в 1 кг, шт., не более
А	3
Б	10
В	30
Г	100
Д	300
Е	1000
Ж	3000

При этом для оптического материала конкретной марки рядом указывают N_{100} — среднее число пузырей в 100 см^3 , рассчитанное по формуле

$$N_{100}=0,1\rho N,$$

где ρ — плотность материала, $\text{г}/\text{см}^3$;

N — среднее число пузырей в 1 кг.

Например, стекло марки К14 по ГОСТ 3514 с плотностью $2,53 \text{ г}/\text{см}^3$, соответствующее классу пузырности Г (до 100 шт./кг), в 100 см^3 должно содержать не более 25,3 пузырей:

$$N_{100}=0,1 \cdot 2,53 \cdot 100=25,3 \text{ шт.}/100 \text{ см}^3.$$

2.10.4. В стекле, варка которого произведена в платиновом сосуде или которое имело контакт с платиной в процессе варки и выработки, а также в кристалле, выращенном в платиновом сосуде, включения платины размером до 0,03 мм включительно при определении класса пузырности во внимание не принимают.

2.10.5. При невозможности подсчета мелких пузырей вместо класса пузырности устанавливают наибольшее число пузырей в 100 см^3 , начиная с пузыря диаметром, обусловленным возможностью контроля по ГОСТ 3522.

2.10.6. Категории пузырности, характеризуемые диаметром наибольшего пузыря, допускаемого в заготовке, указаны в табл. 20.

Таблица 20

Категория пузырности	Диаметр пузыря, мм, не более	Категория пузырности	Диаметр пузыря, мм, не более
1	Не допускается	6	0,7
1а	0,05	7	1,0
2	0,1	8	2,0
3	0,2	9	3,0
4	0,3	10	5,0
5	0,5		

2.10.7. В сырьевом материале, используемом для заготовок, изготовленных по 1а—10 категориям пузырности, число пузырей диаметром до 0,03 мм включительно не должно превышать числа пузырей, допускаемого по соответствующему классу.

Для сырьевого материала, используемого для заготовок, изготовленных по 1-й категории пузырности, класс пузырности не устанавливают.

2.11. По включениям устанавливают пять категорий (табл. 21), характеризуемых размером наибольшего включения, допускаемого в заготовке или в 100 см^3 сырьевого материала.

Таблица 21

Категория по включениям	Размер включения, мм, не более
1	0,2
2	0,5
3	1,0
4	2,0
5	3,0

2.12. Категории по оптической однородности, двулучепреломлению, бессильности, пузырности и включением оптического кварцевого стекла — по ГОСТ 15130.

2.13. По спектральному показателю ослабления (поглощения), границе пропускания, показателю, характеризующему особое оптическое свойство, радиационно-оптической устойчивости, однородности по границе пропускания, для которых категории, классы и группы настоящим стандартом не определены, устанавливают допускаемые предельные значения либо предельные отклонения данных параметров в стандартах и технических условиях для каждой марки или типа оптического материала.

2.14. При нормировании показателей качества и технических требований в стандартах и технических условиях на конкретный оптический материал целесообразно соблюдать последовательность перечисления параметров по табл. 1.

С. 16 ГОСТ 23136—93

Примеры записи категорий качества, классов и групп, установленных настоящим стандартом, приведены в приложении 2.

2.15. Рекомендации по цифровой записи параметров и требований к ним, применяемой при ведении машинного учета движения и хранения оптических материалов, приведены в приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

РЕКОМЕНДАЦИИ
по характеристике I—V категорий оптической однородности
в зависимости от разности показателей преломления

Таблица 22

Категория оптической однородности	Разность показателей преломления в объеме заготовки
I	До $2 \cdot 10^{-6}$
II	$> 5 \cdot 10^{-6}$
III	$> 10 \cdot 10^{-6}$
IV	$> 20 \cdot 10^{-6}$
V	$> 50 \cdot 10^{-6}$

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ
записи категорий качества, классов и групп,
установленных настоящим стандартом

1. При установлении технических требований к качеству оптических материалов в стандартах и технических условиях следует применять следующие записи.

1.1. Оптическое бесцветное стекло марки... нормируют по следующим параметрам ГОСТ Р 50224—92:

показателю преломления n_e ,

коэффициенту дисперсии v_e и т.д.

1.2. Оптические кристаллы фтористого лития по двулучепреломлению разделяются на категории по ГОСТ Р 50224—92.

1.3. Показатель ослабления μ_A 2—5-й категории.

1.4. Бессильность 2Б (2-я категория, класс Б).

1.5. Пузырьность ЗВ (3-я категория, класс В) или 12; 24 (группа 12, класс 24 по числу пузырей в 100 см³).

ПРИЛОЖЕНИЕ З
Рекомендуемое


РЕКОМЕНДАЦИИ

по цифровой записи параметров, характеризующих
качество оптических материалов, при работе с ЭИМ

1. Цифровая запись параметра, категории или группы и класса по нему, которым соответствует качество материала или которые заказаны потребителем, состоит из двух частей: постоянной и переменной.

Постоянной частью является номер параметра, переменная часть состоит из номера варианта нормирования параметра, номера категории или группы и номера класса, выбираемых по табл. 23.

Структура и последовательность записи рекомендуется следующей:



2. Под вариантом нормирования параметра в данном случае понимают величину (критерий), характеризующую качество материала по данному параметру.

Примеры вариантов нормирования:

оптическую однородность оценивают по разрешающей способности, контролируемой на коллиматорной установке, либо по трем параметрам, контролируемым косвенно по двулучепреломлению и бессильности;

двулучепреломление оценивают по разности хода, измеренной в краевой зоне, либо по разности хода, измеренной в направлении наибольшего размера заготовки в середине торца;

пузырьность можно характеризовать площадью, занимаемой пузырями, либо размером наибольшего пузыря и числом пузырей и т.д. При этом установленные по различным критериям категории или группы и классы не будут эквивалентны друг другу.